

Desenvolvido para preparar paredes novas que receberão pintura ou para solucionar os problemas da superfície. Pode ser aplicado em ambientes internos quanto externos e garante maior durabilidade à pintura.



ATRIBUTOS

- Agrega Partículas Soltas**
- Prepara e Uniformiza a superfície**
- Para paredes novas ou com problemas**

INDICAÇÃO



INTERIOR e EXTERIOR

Paredes: descascadas, saponificadas, pintada com cal ou com reboco fraco, como também em gesso, fibrocimento, drywall, etc

CLASSIFICAÇÃO

PREMIUM

Norma ABNT NBR 11702:2019 Tipo: 4.1.2.8

COR DISPONÍVEL

INCOLOR

ACABAMENTO

Fosco

SECAGEM

RENDIMENTO (POR DEMÃO)

Conforme atualização da Norma ABNT NBR 14942

EMBALAGENS DISPONÍVEIS



até 13,75 m²



até 55 m²



até 275 m²

30 MIN
Ao Toque

4h
Entre demãos

4h
Final

A Secagem é obtida em condições adequadas de temperatura (próxima a 25°C) e umidade relativa do ar (cerca de 70%)

NÚMEROS DE DEMÃOS

1 demão

Porém, dependendo do tipo de superfície utilizada, pode ser necessário um número maior de demãos

COMO APLICAR

PREPARANDO A SUPERFÍCIE

A parede deve estar firme, limpa, seca, sem poeira, partes soltas, gordura, graxa ou mofo. Conforme a norma NBR 13245

PAREDES COM	O QUE FAZER
Repintura em bom estado	Se a superfície apresentar brilho, lixe e elimine o pó
Reboco fraco, pouco cimento ou velhas em mau estado	Recomenda-se após o lixamento aplicar uma demão de FUNDO PREPARADOR DE PAREDES ELLUS.
Fungo ou bolor	Lavar com uma mistura de água sanitária e água potável (1:1), deixar agir por 15 minutos e enxaguar com água limpa; se necessário, repetir a operação. Aguardar secagem antes de iniciar a pintura
Reboco Novo	Aguardar Secagem e cura (30 dias). Aplicar uma demão de SELADOR ACRÍLICO ELLUS.
Madeira Nova	Lixe, elimine farpas e poeira com pano úmido

FAZENDO A PINTURA

Para aplicar a tinta, utilize:



Proteja tudo o que não quer pintar



Abra a lata e misture bem a tinta



Faça a diluição de acordo com as instruções

DILUIÇÃO

Até **30%**



Dilua 5 partes de tinta com 1 e 1/2 partes de água

Limpeza




Limpe as ferramentas com água e sabão

O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle do fabricante, como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, conhecimentos técnicos e práticos do aplicados e outros. Em função desses fatores, o rendimento pode apresentar variações. Para assegurar a qualidade dos produtos consideramos fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo (fundos, massas, diluentes e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem, Boletim Técnico ou Orientativo Técnico.

PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES

- Mantenha a embalagem bem fechada e em bom estado de conservação, guardando-a em local ventilado, coberto e seco; sempre na posição vertical e sem diluir.
- Não queime e nem reutilize a embalagem para outros fins. Quando for fazer a aplicação do produto, abra as portas e janelas. Utilize sempre equipamentos de proteção e segurança.
- Mantenha o produto fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor.
- Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10 °C e superior a 35°C e umidade relativa do ar superior a 90%. Não exponha a superfície pintada a esforços durante 20 dias. Nesse período, caso apareçam manchas causadas por respingos de água, pingos isolados de chuva e/ou condensação de vapor d'água na pintura recomendamos que você lave prontamente a superfície com água, sem esfregar.
- Durante o procedimento de limpeza, não esfregue a superfície, pois poderá ocasionar perda de brilho ou manchas esbranquiçadas. Limpe com pano ou esponja macia com água e detergente neutro. Em seguida limpe com pano umedecido.
- Para obter os melhores resultados, utilize sempre os produtos ELLUS TINTAS, desde a preparação das superfícies até o acabamento final.
- É importante que ao aplicar a tinta às paredes não retenham água proveniente de infiltrações ou vazamentos, já que isso produzirá a formação de bolhas.
- A percepção da cor do produto aplicado poderá apresentar variações em função da luminosidade do ambiente, brilho e textura do produto e interferência da presença de outras cores no mesmo ambiente.
- Em caso de ingestão ou inalação excessiva, não provoque vômito. Procure imediatamente um médico, informando o tipo de produto usado.
- Não aplicar sobre superfícies esmaltadas, pastilhas, azulejos ou vidros.
- Pode ser nocivo se ingerido.
- Pode provocar reações alérgicas na pele.
- Provoca irritação ocular.
- Em caso de contato com os olhos: enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos, no caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil, continue enxaguando.
- Em caso de contato com a pele: lave com água e sabão em abundância.
- Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.
- Descarte o conteúdo/recipiente em um ponto de coleta de resíduos especiais ou perigosos.
- Para qualquer dúvida ligue para o Serviço de Atendimento ao Consumidor, tendo sempre em mãos o número do lote, Nota Fiscal do produto e/ou embalagem;
- Este produto foi testado e aprovado sob rígido controle de qualidade. Suas características serão preservadas, desde que corretamente armazenado e utilizado de acordo com as instruções contidas na embalagem e neste boletim. .
- O desempenho deste produto depende de um conjunto de fatores alheios ao controle do fabricante, tais como: preparação correta e devida da superfície a ser pintada, condições climáticas, escolha adequada do esquema de pintura e técnica de aplicação.

Em caso de dúvidas consulte nosso SAC

 (27) 3421-0400
ellus@ellustintas.com.br

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO			ESPECIFICAÇÃO	
Água, resina à base de dispersão aquosa de copolímero acrílico, aditivos especiais. Mistura de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona e 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1)			•Sólidos/Volume(%)	24-28%
			•Peso Específico (g/cm³)	0,95-1,07 (g/cm³)
			•Viscosidade (s)	25-30 segundos
DESEMPENHO			VALIDADE	
NORMA	Sólidos	VOC	24 MESES	Após a data de fabricação (Fechada e sem uso)
ABN NBR 11702:2019	Método NBR 15315 Mínimo 5%	Método NBR 16388 Concentração Max.100 g/L		
<u>Este produto:</u> →	5%	mínimo 0,2 g/L		

Para maiores Informações consultar FISPQ-Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos - disponível em:

www.ellustintas.com.br

Rua Geraldo Del Puppo, S/N, CIVIT-II, Serra, ES, 29050-535
Químico responsável: Paulo Fernando Gatto
CRQ: 09203313 XXI Região