

É um produto de Acabamento brilhante que proporciona proteção e durabilidade.



| ATRIBUTOS | INDICAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
|--|---|---|
| Alta Reflectância* Rápida Secagem Colore e Protege Fácil Aplicação Base água | INTERIOR E EXTERIOR Telhas de cerâmica, amianto entre outras Tijolos aparentes, pedras naturais, concreto aparente, fibrocimento, etc. | PREMIUM Norma ABNT NBR 11702:2019 Tipo: 4.8.5 NÚMERO DE CORES 6 + Incolor Cores prontas |

*Ajuda a regular a temperatura e possui alta reflectância somente na versão colorida

RENDIMENTO POR DEMÃO

Conforme atualização da Norma ABNT NBR 14942

EMBALAGENS
DISPONÍVEIS



até 46 m²



até 230 m²

30 min Ao Toque
4h Entre demãos
8h Final

A Secagem é obtida em condições adequadas de temperatura (próxima a 25°C) e umidade relativa do ar (cerca de 70%)

NÚMEROS DE DEMÃOS

2 a 3 demãos

Porém, dependendo do tipo de superfície utilizada, pode ser necessário um número maior de demãos

COMO APLICAR

PREPARANDO A SUPERFÍCIE

A parede deve estar firme, limpa, seca, sem poeira, partes soltas, gordura, graxa ou mofo. Conforme a norma NBR 13245

| PAREDES COM | O QUE FAZER |
|---|--|
| Tijolo de barro à vista, cerâmica ou telha nova | Lixe e elimine o pó com pano úmido. Em seguida, aplique uma demão diluída em 20% de água. |
| Pedra, cerâmica ou telha com mancha de gordura ou graxa | Lave com uma solução de água e detergente neutro, enxague e espere secar. A superfície está pronta para a pintura. |
| Pedra, cerâmica ou telha com parte mofada | Lave com uma solução de água e água sanitária em partes iguais e espere seis horas. Enxague e espere a secagem. A superfície está pronta para a pintura. |
| Repintura em bom estado. | Lixe até perder o brilho. Elimine o pó. A superfície está pronta para a pintura. |

FAZENDO A PINTURA

Para aplicar a tinta, utilize:



Proteja tudo o que não quer pintar

Abra a lata e misture bem a tinta

Faça a diluição de acordo com as instruções

DILUIÇÃO

10%

Dilua 5 partes da resina com 1/2 partes de água



Limpeza

Limpe as ferramentas com água e sabão



Uso de Pistola

Dilua com 30% de água, pressão entre 2,2 e 2,6 kgf/cm² ou 30 a 35 lbs/pol²

O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle do fabricante, como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, conhecimentos técnicos e práticos do aplicados e outros. Em função desses fatores, o rendimento pode apresentar variações. Para assegurar a qualidade dos produtos consideramos fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo (fundos, massas, diluentes e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem, Boletim Técnico ou Orientativo Técnico.

PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES

- Mantenha a embalagem bem fechada e em bom estado de conservação, guardando-a em local ventilado, coberto e seco; sempre na posição vertical e sem diluir.
- Não queime e nem reutilize a embalagem para outros fins. Quando for fazer a aplicação do produto, abra as portas e janelas. Utilize sempre equipamentos de proteção e segurança.
- Mantenha o produto fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor.
- Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10 °C e superior a 35°C e umidade relativa do ar superior a 90%. Não exponha a superfície pintada a esforços durante 20 dias. Nesse período, caso apareçam manchas causadas por respingos de água, pingos isolados de chuva e/ou condensação de vapor d'água na pintura recomendamos que você lave prontamente a superfície com água, sem esfregar.
- Durante o procedimento de limpeza, não esfregue a superfície, pois poderá ocasionar perda de brilho ou manchas esbranquiçadas. Limpe com pano ou esponja macia com água e detergente neutro. Em seguida limpe com pano umedecido.
- Para obter os melhores resultados, utilize sempre os produtos ELLUS TINTAS, desde a preparação das superfícies até o acabamento final.
- É importante que ao aplicar a tinta às paredes não retenham água proveniente de infiltrações ou vazamentos, já que isso produzirá a formação de bolhas.
- A percepção da cor do produto aplicado poderá apresentar variações em função da luminosidade do ambiente, brilho e textura do produto e interferência da presença de outras cores no mesmo ambiente.
- Em caso de ingestão ou inalação excessiva, não provoque vômito. Procure imediatamente um médico, informando o tipo de produto usado.
- Não aplicar sobre superfícies esmaltadas, pastilhas, azulejos ou vidros.
- Pode ser nocivo se ingerido.
- Pode provocar reações alérgicas na pele.
- Provoca irritação ocular.
- Em caso de contato com os olhos: enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos, no caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil, continue enxaguando.
- Em caso de contato com a pele: lave com água e sabão em abundância.
- Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.
- Descarte o conteúdo/recipiente em um ponto de coleta de resíduos especiais ou perigosos.
- Para qualquer dúvida ligue para o Serviço de Atendimento ao Consumidor, tendo sempre em mãos o número do lote, Nota Fiscal do produto e/ou embalagem;
- Este produto foi testado e aprovado sob rígido controle de qualidade. Suas características serão preservadas, desde que corretamente armazenado e utilizado de acordo com as instruções contidas na embalagem e neste boletim. .
- O desempenho deste produto depende de um conjunto de fatores alheios ao controle do fabricante, tais como: preparação correta e devida da superfície a ser pintada, condições climáticas, escolha adequada do esquema de pintura e técnica de aplicação.

Em caso de dúvidas consulte nosso SAC



(27) 3421-0400
ellus@ellustintas.com.br

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

| COMPOSIÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | VALIDADE |
|---|---|--|
| Água, resina à base de dispersão aquosa de copolímeros estirenoacrílico, glicóis, tensoativos, bactericidas e fungicidas. | <ul style="list-style-type: none"> • Sólidos (%) $\geq 20\%$ • Peso Específico (g/cm³) 1,00-1,05 (g/cm³) • Viscosidade (KU) 90-100 KU • Brilho 60° ub mínimo 35,0 ub | <p>36 MESES Após a data de fabricação (Fechada e sem uso)</p> |

Para maiores informações consultar FISPQ-Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos - disponível em:

www.ellustintas.com.br

Rua Geraldo Del Puppo, S/N, CIVIT-II, Serra, ES, 29050-535
Químico responsável: Paulo Fernando Gatto
CRQ: 09203313 XXI Região

REVISÃO:

00