BOLETIM TÉCNICO — SELADORA CONCENTRADA

Produto desenvolvido especialmente para aplicação sobre madeiras novas . Apresenta ótimo poder de enchimento, selagem e aderência. É de fácil aplicação aumentando o rendimento do esmalte ou verniz.

ATRIBUTOS

- Ideal para madeiras novas
- Grande poder de enchimento
- Fácil de Lixar

INDICAÇÃO

INTERIOR

SUPERFÍCIE DE MADEIRAS

CLASSIFICAÇÃO

PREMIUM

Norma ABNT NBR 11702:2019 Tipo: 4.1.1.6

DISPONÍVEL

INCOLOR

ACABAMENTO

ACETINADO

RENDIMENTO POR DEMÃO

Conforme atualização da Norma ABNT NBR 14942

EMBALAGENS DISPONÍVEIS:	0,900L	3,6 L
	até 10 m²	até 40 m²

SECAGEM

15 min Ao Toque — **1h** Entre demãos — **3h** Final

A Secagem é obtida em condições adequadas de temperatura (próxima a 25°C) e umidade relativa do ar (cerca de 70%)

NÚMEROS DE DEMÃOS

SELAR - **1 demãos**

ACABAMENTO ENCERADO - **2-3 demãos**

COMO APLICAR

PREPARANDO A SUPERFÍCIE

A superfície deve estar firme, limpa, seca, sem poeira, partes soltas, gordura, graxa ou mofo. Conforme a norma NBR 13245

PAREDES COM	O QUE FAZER
Madeira nova não resinosa	Lixe no sentido dos veios da madeira para eliminar todas as farpas, depois tire todo o pó e partículas soltas.
Pequenas imperfeições	Utilize lixa para madeira grana 150 e lixa 220 no acabamento
Madeira resinosa	Efetue banhos intercalados de thinner e álcool até remoção total da resina.
Partes soltas - verniz ou acabamento encerado descascando	Lixe e/ou escove no sentido dos veios da madeira para remover as partes soltas. Depois tire todo o pó e partículas soltas.
Madeira com seladora - reaplicação	Lixe no sentido dos veios da madeira, depois tire todo o pó e partículas soltas
Madeiras com manchas de óleo, gordura, graxa ou enceradas	Elimine com um pano umedecido com thinner para laca nitrocelulose ou solução desengraxante e deixe secar.
Partes Mofadas	Lavar com mistura de água sanitária e água potável (1:1), deixar agir por 15 minutos e enxaguar com água limpa e aguardar secagem.
Selagem	Sugere-se o uso de SELADORA CONCENTRADA ELLUS abrandando com lixa para madeira grana 400

FAZENDO A PINTURA

Para aplicar o verniz, utilize:

Rolo de Espuma | Boneca | Pincel|Trincha | Pistola

Proteja tudo o que não quer pintar

Abra a lata e misture bem a seladora

DILUIÇÃO

Madeira nova para selar:

30% +

Dilua 5 partes da seladora com 1 e 1/2 parte de Thinner para laca nitrocelulose

Acabamento Encerado

80% a 100%

Dilua com Thinner para laca nitrocelulose

Pistola:

Dilua com 80% a 100% com thinner para laca nitrocelulose, pressão entre 2,2 e 2,6 kgf/cm² ou 30 a 35 lbs/pol²

Limpeza

Limpe as ferramentas com Thinner

O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle do fabricante, como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, conhecimentos técnicos e práticos do aplicados e outros. Em função desses fatores, o rendimento pode apresentar variações.Para assegurar a qualidade dos produtos consideramos fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo (fundos, massas, diluentes e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem, Boletim Técnico ou Orientativo Técnico.

PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES

•Mantenha a embalagem bem fechada e em bom estado de conservação, guardando-a em local ventilado, coberto e seco; sempre na posição vertical e sem diluir.
•Não queime e nem reutilize a embalagem para outros fins. Quando for fazer a aplicação do produto, abra as portas e janelas. Utilize sempre equipamentos de proteção e segurança.
•Mantenha o produto fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor.

•Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10 °C e superior a 35°C e umidade relativa do ar superior a 90%. Não exponha a superfície pintada a esforços durante 20 dias. Nesse período, caso apareçam manchas causadas por respingos de água, pingos isolados de chuva e/ou condensação de vapor d'água na pintura recomendamos que você lave prontamente a superfície com água, sem esfregar

•Para obter os melhores resultados, utilize sempre os produtos ELLUS TINTAS, desde a preparação das superfícies até o acabamento final;
•A percepção da cor do produto aplicado poderá apresentar variações em função da luminosidade do ambiente, brilho e textura do produto e interferência da presença de outras cores no mesmo ambiente.
•Em caso de ingestão ou inalação excessiva, não provoque vômito. Procure imediatamente um médico, informando o tipo de produto usado
•Não aplicar sobre superfícies esmaltadas, pastilhas, azulejos ou vidros.
•Pode ser nocivo se ingerido.
•Pode provocar reações alérgicas na pele.
•Provoca irritação ocular.
•Em caso de contato com os olhos: enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos, no caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil, continue enxaguando.
•Em caso de contato com a pele: lave com água e sabão em abundância.
•Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.
•Descarte o conteúdo/recipiente em um ponto de coleta de resíduos especiais ou perigosos.

•Para qualquer dúvida ligue para o Serviço de Atendimento ao Consumidor, tendo sempre em mãos o número do lote, Nota Fiscal do produto e/ou embalagem;

•Este produto foi testado e aprovado sob rígido controle de qualidade. Suas características serão preservadas, desde que corretamente armazenado e utilizado de acordo com as instruções contidas na embalagem e neste boletim.

•O desempenho deste produto depende de um conjunto de fatores alheios ao controle do fabricante, tais como: preparação correta e devida da superfície a ser pintada, condições climáticas, escolha adequada do esquema de pintura e técnica de aplicação.

Em caso de dúvidas consulte nosso SAC
(27) 3421-0400
ellus@ellustintas.com.br

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

ESPECIFICAÇÃO			
•Densidade	0,85-0,95(g/cm³)	**•Sólidos/Volume**	11-16%

COMPOSIÇÃO	Resinas Alquídicas modificadas solventes do tipo hidrocarbonetos aromáticos, ésteres, álcoois, éteres glicólicos, além de aditivos.

DESEMPENHO		VALIDADE
NBR 11702:2019 da ABNT		**36 MESES** Após a data de fabricação (Fechada e sem uso)
Sólidos	**VOC**	
Método NBR 15315	Método NBR 16388	
mínimo 20%	Máximo 900g/L	
25%	**700g/L**	

Para maiores Informações consultar FISPQ-Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos - disponível em: www.ellustintas.com.br

Rua Geraldo Del Puppo, S/N, CIVIT-II, Serra, ES, 29050-535
Químico responsável: Paulo Fernando Gatto
CRQ:09203313 XXI Região