

É uma tinta resistente ao atrito e de alta durabilidade.



ATRIBUTOS	INDICAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Fácil Aplicação Rápida Secagem Resistência ao tráfego Excelente Durabilidade, Ótima cobertura	 INTERIOR E EXTERIOR Pisos Cimentados ou outras superfícies de concreto rústico ou liso Ideal para áreas de lazer, escadas, varandas, quadras, calçadas, telhados cerâmicos, fibrocimento entre outros	PREMIUM Norma ABNT NBR 11702:2019 Tipo: 4.5.14 NÚMERO DE CORES 10 Cores prontas ACABAMENTO Fosco

RENDIMENTO ACABADO POR EMBALAGEM

Conforme atualização da Norma ABNT NBR 14942

EMBALAGENS DISPONÍVEIS	3,6L	18L
	Branco, Amarelo e Vermelho Segurança Outras Cores	até 18 m ² até 34 m ²

1h Ao Toque
4h Entre demãos
12h Final

A Secagem é obtida em condições adequadas de temperatura (próxima a 25°C) e umidade relativa do ar (cerca de 70%)

NÚMEROS DE DEMÃOS

2 a 3 demãos
 Porém, dependendo do tipo de superfície utilizada, pode ser necessário um número maior de demãos

COMO APLICAR

PREPARANDO A SUPERFÍCIE (norma NBR 13245)

Qualquer superfície a ser pintada sempre deverá estar limpa e completamente livre de gordura, seca, sem ferrugem, restos de pintura velha, pó, brilho, etc. Antes de iniciar a pintura, observe as orientações abaixo.

PAREDES COM	O QUE FAZER
Cimento Novo Liso/Queimado	Aguarde a secagem e cura por 30 dias. Lavar com solução de água com ácido muriático na proporção de 80:20, exaguar bem, deixar secar e aplicar a tinta Ellus Piso.
Cimento Novo Rústico/Não Queimado	Aguarde a secagem e cura por 30 dias
Cimento antigo, de difícil limpeza, Liso/Queimado ou pouco absorvente	Lavar com solução de água com ácido muriático na proporção 80:20, enxaguar bem, deixar secar e aplicar a tinta Ellus Piso
Imperfeições na superfície	Corrigi-las utilizando argamassa de areia e cimento e proceder como no caso do cimento novo.
Superfície com Mofo	Lavar com solução de água e água sanitária em partes iguais (1:1), esperar 6 horas, enxaguar bem com água limpa e aguardar secagem
Manchas de gordura, óleo ou graxa.	Lavar com solução de água e detergente neutro, exaguar e aguardar a secagem.

FAZENDO A PINTURA

Para aplicar a tinta, utilize:



Proteja tudo o que não quer pintar

Abra a lata e misture bem a tinta

Faça a diluição de acordo com as instruções

DILUIÇÃO

20%

Dilua 5 partes de tinta com 1 partes de água

Limpeza

Limpe as ferramentas com água e sabão

OBSERVAÇÃO: Recomendamos contato com superfícies pintadas com a Tinta Ellus Piso somente após 48 horas para tráfego de pessoas e 72 horas pra tráfego de veículos.

O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle do fabricante, como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, conhecimentos técnicos e práticos do aplicados e outros. Em função desses fatores, o rendimento pode apresentar variações. Para assegurar a qualidade dos produtos consideramos fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo (fundos, massas, diluentes e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem, Boletim Técnico ou Orientativo Técnico.

PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES

- Mantenha a embalagem bem fechada e em bom estado de conservação, guardando-a em local ventilado, coberto e seco; sempre na posição vertical e sem diluir.
- Não queime e nem reutilize a embalagem para outros fins. Quando for fazer a aplicação do produto, abra as portas e janelas. Utilize sempre equipamentos de proteção e segurança.
- Mantenha o produto fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor.
- Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10 °C e superior a 35°C e umidade relativa do ar superior a 90%. Não exponha a superfície pintada a esforços durante 20 dias. Nesse período, caso apareçam manchas causadas por respingos de água, pingos isolados de chuva e/ou condensação de vapor d'água na pintura recomendamos que você lave prontamente a superfície com água, sem esfregar.
- Durante o procedimento de limpeza, não esfregue a superfície, pois poderá ocasionar perda de brilho ou manchas esbranquiçadas. Limpe com pano ou esponja macia com água e detergente neutro. Em seguida limpe com pano umedecido.
- Para obter os melhores resultados, utilize sempre os produtos ELLUS TINTAS, desde a preparação das superfícies até o acabamento final.
- É importante que ao aplicar a tinta às paredes não retenham água proveniente de infiltrações ou vazamentos, já que isso produzirá a formação de bolhas.
- A percepção da cor do produto aplicado poderá apresentar variações em função da luminosidade do ambiente, brilho e textura do produto e interferência da presença de outras cores no mesmo ambiente.
- Em caso de ingestão ou inalação excessiva, não provoque vômito. Procure imediatamente um médico, informando o tipo de produto usado.
- Não aplicar sobre superfícies esmaltadas, pastilhas, azulejos ou vidros.
- Pode ser nocivo se ingerido.
- Pode provocar reações alérgicas na pele.
- Provoca irritação ocular.
- Em caso de contato com os olhos: enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos, no caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil, continue enxaguando.
- Em caso de contato com a pele: lave com água e sabão em abundância.
- Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.
- Descarte o conteúdo/recipiente em um ponto de coleta de resíduos especiais ou perigosos.
- Para qualquer dúvida ligue para o Serviço de Atendimento ao Consumidor, tendo sempre em mãos o número do lote, Nota Fiscal do produto e/ou embalagem;
- Este produto foi testado e aprovado sob rígido controle de qualidade. Suas características serão preservadas, desde que corretamente armazenado e utilizado de acordo com as instruções contidas na embalagem e neste boletim. .
- O desempenho deste produto depende de um conjunto de fatores alheios ao controle do fabricante, tais como: preparação correta e devida da superfície a ser pintada, condições climáticas, escolha adequada do esquema de pintura e técnica de aplicação.

Em caso de dúvidas consulte nosso SAC



(27) 3421-0400

ellus@ellustintas.com.br

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO		ESPECIFICAÇÃO		
Resina acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, surfactantes, coalescentes, espessantes, microbicidas não metálicos, outros aditivos e água.	•Sólidos/Massa(%)	40-55%	•Viscosidade (KU)	85-90 KU
	•Sólidos/Volume(%)	30-40%	•VOC	6,4 g/L
	•Peso Específico (g/cm³)	1,20-1,40 (g/cm³)		
DESEMPENHO			VALIDADE	
NORMA	Cobertura seca	Resistência à abrasão com pasta abrasiva	36 MESES Após a data de fabricação (Fechada e sem uso)	
ABN NBR 11702:2019	Método NBR 14942 Mínimo 4m²/L	Método NBR 14940 Mínimo 200 ciclos		
Este produto: →	mínimo 4,1m²/L	mínimo 205 ciclos		

Para maiores informações consultar FISPQ-Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos - disponível em:

www.ellustintas.com.br

Rua Geraldo Del Puppo, S/N, CIVIT-II, Serra, ES, 29050-535

Químico responsável: Paulo Fernando Gatto

CRQ: 09203313 XXI Região