

Tinta Acrílica de alta consistência que permite uma diluição superior aos produtos convencionais



ATRIBUTOS	
	Fácil Aplicação
	Rápida Secagem
	Baixo Respingamento
	Proteção Anti-mofo
	Super concentrada
	Alta cobertura
	Diluição de até 80%

INDICAÇÃO
INTERIOR e EXTERIOR
Superfícies de alvenaria, reboco, concreto, gesso, fibrocimento, texturas e revestidas com Massa

CLASSIFICAÇÃO
<b>STANDARD</b>
Norma ABNT NBR 11702:2019 Tipo: 4.5.2
NÚMERO DE CORES
<b>30</b>
Cores prontas
<b>ACABAMENTO</b>
<b>Fosco</b>
SECAGEM
<b>1 h</b> Ao Toque
<b>4 h</b> Entre demãos
<b>8 h</b> Final
A Secagem é obtida em condições adequadas de temperatura (próxima a 25°C) e umidade relativa do ar (cerca de 70%)
NÚMEROS DE DEMÃOS
<b>2 a 3 demãos</b>
Porém, dependendo do tipo de superfície utilizada, pode ser necessário um número maior de demãos

## RENDIMENTO ACABADO POR EMBALAGEM

Conforme atualização da Norma ABNT NBR 14942

EMBALAGENS DISPONÍVEIS:



Massa Corrida, Massa Acrílica ou Repintura: até 40 m<sup>2</sup>    até 133 m<sup>2</sup>    até 200 m<sup>2</sup>

Reboco, blocos de Concreto, gesso, fibrocimento ou concreto. até 31 m<sup>2</sup>    até 103 m<sup>2</sup>    até 155 m<sup>2</sup>



Lata 16,2L → até 180 m<sup>2</sup>

Galão 3,24 L → até 36 m<sup>2</sup>

## COMO APLICAR


### PREPARANDO A SUPERFÍCIE

A parede deve estar firme, limpa, seca, sem poeira, partes soltas, gordura, graxa ou mofo. Conforme a norma NBR 13245

PAREDES COM	O QUE FAZER
Repintura em bom estado	Se a superfície apresentar brilho, lixe e elimine o pó
Reboco novo sem pintura	Aguarde no mínimo 30 dias para a cura total, depois aplique uma demão de SELADOR ACRÍLICO Ellus. Se a cura não estiver completa, aplique uma demão de FUNDO PREPARADOR DE PAREDES Ellus
Gesso: corrido, forro, sanca ou acartonado	Após secagem, aplique uma demão de FUNDO PREPARADOR DE PAREDES Ellus para melhor aderência da tinta.
Manchas de mofo	Limpe a superfície com uma solução de água sanitária, diluída em água potável na proporção de 1:1, enxágue após 2 horas e aguarde a secagem
Manchas de gordura	Limpe com água e sabão ou detergente neutro, enxágue logo em seguida. Aguarde a secagem
Pequenas imperfeições	Utilize MASSA CORRIDA Ellus
Pinturas com cal, partes soltas ou mal conservadas	Remova as partes sem aderência e aplique uma demão de FUNDO PREPARADOR DE PAREDES Ellus. A aplicação desse produto serve também para aumentar a coesão e diminuir a alcalinidade. Aguarde a secagem.

### FAZENDO A PINTURA

Para aplicar a tinta, utilize:



Proteja tudo o que não quer pintar

Abra a lata e misture bem a tinta

Faça a diluição de acordo com as instruções

### DILUIÇÃO

Massa Corrida, Massa Acrílica ou Repintura

**80%**  
Dilua 5 partes de tinta com 4 partes de água



Reboco, blocos de concreto, gesso, fibrocimento ou concreto

**60%**  
Dilua 5 partes de tinta com 3 partes de água



**Uso de Pistola**



Dilua com 80% de água, pressão entre 2,2 e 2,6 kgf/cm<sup>2</sup> ou 30 a 35 lbs/pol<sup>2</sup>

**Limpeza**



Limpe as ferramentas com água e sabão

O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle do fabricante, como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, conhecimentos técnicos e práticos do aplicados e outros. Em função desses fatores, o rendimento pode apresentar variações. Para assegurar a qualidade dos produtos consideramos fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo (fundos, massas, diluentes e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem, Boletim Técnico ou Orientativo Técnico.

## PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES

- Mantenha a embalagem bem fechada e em bom estado de conservação, guardando-a em local ventilado, coberto e seco; sempre na posição vertical e sem diluir.
- Não queime e nem reutilize a embalagem para outros fins. Quando for fazer a aplicação do produto, abra as portas e janelas. Utilize sempre equipamentos de proteção e segurança.
- Mantenha o produto fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor.
- Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10 °C e superior a 35°C e umidade relativa do ar superior a 90%. Não exponha a superfície pintada a esforços durante 20 dias. Nesse período, caso apareçam manchas causadas por respingos de água, pingos isolados de
- Durante o procedimento de limpeza, não esfregue a superfície, pois poderá ocasionar perda de brilho ou manchas esbranquiçadas. Limpe com pano ou esponja macia com água e detergente neutro. Em seguida limpe com pano umedecido;
- Para obter os melhores resultados, utilize sempre os produtos ELLUS TINTAS, desde a preparação das superfícies até o acabamento final;
- É importante que ao aplicar a tinta às paredes não retenham água proveniente de infiltrações ou vazamentos, já que isso produzirá a formação de bolhas.
- A percepção da cor do produto aplicado poderá apresentar variações em função da luminosidade do ambiente, brilho e textura do produto e interferência da presença de outras cores no mesmo ambiente.
- Em caso de ingestão ou inalação excessiva, não provoque vômito. Procure imediatamente um médico, informando o tipo de produto usado
- Não aplicar sobre superfícies esmaltadas, pastilhas, azulejos ou vidros.
- Pode ser nocivo se ingerido.
- Pode provocar reações alérgicas na pele.
- Provoca irritação ocular.
- Em caso de contato com os olhos: enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos, no caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil, continue enxaguando.
- Em caso de contato com a pele: lave com água e sabão em abundância.
- Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.
- Descarte o conteúdo/recipientes em um ponto de coleta de resíduos especiais ou perigosos.
- Para qualquer dúvida ligue para o Serviço de Atendimento ao Consumidor, tendo sempre em mãos o número do lote, Nota Fiscal do produto e/ou embalagem;
- Este produto foi testado e aprovado sob rígido controle de qualidade. Suas características serão preservadas, desde que corretamente armazenado e utilizado de acordo com as instruções contidas na embalagem e neste boletim.
- O desempenho deste produto depende de um conjunto de fatores alheios ao controle do fabricante, tais como: preparação correta e devida da superfície a ser pintada, condições climáticas, escolha adequada do esquema de pintura e técnica de aplicação.

Em caso de dúvidas consulte nosso SAC



(27) 3421-0400

ellus@ellustintas.com.br

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO		ESPECIFICAÇÃO			
Resina a base de dispersão aquosa de copolímero estireno-acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, alcoóis e tensoativos etoxilados		•Sólidos/Massa(%)	42-46%	•Viscosidade (KU)	mínimo 115KU
		•Sólidos/Volume(%)	27-32%	•VOC	7,8 g/L
		•Peso Específico (g/cm³)	1,30-1,40 (g/cm³)	•Brilho 85° ub	máximo 5,0 ub
DESEMPENHO				VALIDADE	
NORMA	Cobertura úmida	Cobertura seca	Resistência à abrasão com pasta abrasiva	36 MESES	
ABN NBR 15079-1	Método NBR 14943 Mínimo 85% R/C	Método NBR 14942 Mínimo 5m²/L	Método NBR 14940 Mínimo 40 ciclos	Após a data de fabricação (Fechada e sem uso)	
<b>Este produto:</b> →	mínimo 88%	mínimo 7m²/L	mínimo 50 ciclos		

Para maiores informações consultar FISPQ-Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos - disponível em: [www.ellustintas.com.br](http://www.ellustintas.com.br)

Rua Geraldo Del Puppo, S/N, CIVIT-II, Serra, ES, 29050-535  
 Químico responsável: Paulo Fernando Gatto  
 CRQ:09203313 XXI Região