

A Tinta Ellus Premium 3 em 1 protege eliminando 99,9%** das bactérias da parede, acabando com mofo e tudo isso sem deixar cheiro de tinta na parede.



ATRIBUTOS	INDICAÇÃO
ANTIMOFO ANTIFUNGO SEM CHEIRO*	 INTERIOR e EXTERIOR Tinta Antibacteriana

*sem cheiro em até 3 horas após a aplicação

CLASSIFICAÇÃO
PREMIUM Norma ABNT NBR 11702:2019 Tipo: 4.5.3

NÚMERO DE CORES
5 Cores prontas + DE 1000 CORES NO LEGUE ELLUS TINTAS

ACABAMENTO
Fosco
SECAGEM

30min Ao Toque	2 a 4h Entre demãos	12h Final
--------------------------	-------------------------------	---------------------

A Secagem é obtida em condições adequadas de temperatura (próxima a 25°C) e umidade relativa do ar (cerca de 70%)

RENDIMENTO ACABADO POR EMBALAGEM

Conforme atualização da Norma ABNT NBR 14942

EMBALAGENS DISPONÍVEIS:	0,9L	3,6L	18L
Massa Corrida, Massa Acílica ou Repintura:	até 6,5 m ²	até 26 m ²	até 130 m ²
Reboco, blocos de Concreto, gesso, fibrocimento ou concreto.	até 5,6 m ²	até 22 m ²	até 111 m ²
Lata 16,2L →	até 117 m ²		
Galão 3,24 L →	até 23,4 m ²		

NÚMEROS DE DEMÃOS
2 a 3 demãos Porém, dependendo do tipo de superfície utilizada, pode ser necessário um número maior de demãos

COMO APLICAR

PREPARANDO A SUPERFÍCIE

A parede deve estar firme, limpa, seca, sem poeira, partes soltas, gordura, graxa ou mofo. Conforme a norma NBR 13245

PAREDES COM	O QUE FAZER
Repintura em bom estado	Se a superfície apresentar brilho, lixe e elimine o pó
Reboco novo sem pintura	Aguarde no mínimo 30 dias para a cura total, depois aplique uma demão de SELADOR ACRÍLICO Ellus. Se a cura não estiver completa, aplique uma demão de FUNDO PREPARADOR DE PAREDES Ellus
Gesso: corrido, forro, sanca ou acartonado	Após secagem, aplique uma demão de FUNDO PREPARADOR DE PAREDES Ellus para melhor aderência da tinta.
Manchas de mofo	Limpe a superfície com uma solução de água sanitária, diluída em água potável na proporção de 1:1, enxágue após 2 horas e aguarde a secagem
Manchas de gordura	Limpe com água e sabão ou detergente neutro, enxágue logo em seguida. Aguarde a secagem
Pequenas imperfeições	Utilize MASSA CORRIDA Ellus
Pinturas com cal, partes soltas ou mal conservadas	Remova as partes sem aderência e aplique uma demão de FUNDO PREPARADOR DE PAREDES Ellus. A aplicação desse produto serve também para aumentar a coesão e diminuir a alcalinidade. Aguarde a secagem.

FAZENDO A PINTURA

Para aplicar a tinta, utilize: Rolo de lã (Pelo Baixo) Pincel Pistola

Proteja tudo o que não quer pintar	Abra a lata e misture bem a tinta	Faça a diluição de acordo com as instruções
---	--	--

DILUIÇÃO

20% Dilua 5 partes de tinta com 1 partes de água

Uso de Pistola Dilua com 80% de água, pressão entre 2,2 e 2,6 kgf/cm ² ou 30 a 35 lbs/pol ²	Limpeza Limpe as ferramentas com água e sabão
---	---

O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle do fabricante, como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, conhecimentos técnicos e práticos do aplicados e outros. Em função desses fatores, o rendimento pode apresentar variações. Para assegurar a qualidade dos produtos consideramos fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo (fundos, massas, diluentes e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem, Boletim Técnico ou Orientativo Técnico.

PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES

- Mantenha a embalagem bem fechada e em bom estado de conservação, guardando-a em local ventilado, coberto e seco; sempre na posição vertical e sem diluir.
- Não queime e nem reutilize a embalagem para outros fins. Quando for fazer a aplicação do produto, abra as portas e janelas. Utilize sempre equipamentos de proteção e segurança.
- Mantenha o produto fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor.
- Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10 °C e superior a 35°C e umidade relativa do ar superior a 90%. Não exponha a superfície pintada a esforços durante 20 dias. Nesse período, caso apareçam manchas causadas por respingos de água, pingos isolados de chuva e/ou condensação de vapor d'água na pintura recomendamos que você lave prontamente a superfície com água, sem esfregar
- Durante o procedimento de limpeza, não esfregue a superfície, pois poderá ocasionar perda de brilho ou manchas esbranquiçadas. Limpe com pano ou esponja macia com água e detergente neutro. Em seguida limpe com pano umedecido;
- Para obter os melhores resultados, utilize sempre os produtos ELLUS TINTAS, desde a preparação das superfícies até o acabamento final;
- É importante que ao aplicar a tinta às paredes não retenham água proveniente de infiltrações ou vazamentos, já que isso produzirá a formação de bolhas.
- A percepção da cor do produto aplicado poderá apresentar variações em função da luminosidade do ambiente, brilho e textura do produto e interferência da presença de outras cores no mesmo ambiente.
- Em caso de ingestão ou inalação excessiva, não provoque vômito. Procure imediatamente um médico, informando o tipo de produto usado
- Não aplicar sobre superfícies esmaltadas, pastilhas, azulejos ou vidros.
- Pode ser nocivo se ingerido.
- Pode provocar reações alérgicas na pele.
- Provoca irritação ocular.
- Em caso de contato com os olhos: enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos, no caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil, continue enxaguando.
- Em caso de contato com a pele: lave com água e sabão em abundância.
- Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.
- Descarte o conteúdo/recipiente em um ponto de coleta de resíduos especiais ou perigosos.
- Para qualquer dúvida ligue para o Serviço de Atendimento ao Consumidor, tendo sempre em mãos o número do lote, Nota Fiscal do produto e/ou embalagem;
- Este produto foi testado e aprovado sob rígido controle de qualidade. Suas características serão preservadas, desde que corretamente armazenado e utilizado de acordo com as instruções contidas na embalagem e neste boletim.
- O desempenho deste produto depende de um conjunto de fatores alheios ao controle do fabricante, tais como: preparação correta e devida da superfície a ser pintada, condições climáticas, escolha adequada do esquema de pintura e técnica de aplicação.

Em caso de dúvidas consulte nosso SAC



(27) 3421-0400

ellus@ellustintas.com.br

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
Resina acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, surfactantes, coalescentes, espessantes, microbicidas não metálicos, outros aditivos e água.		•Sólidos/Massa(%)	33-56%
		•Sólidos/Volume(%)	23-41%
•Viscosidade (KU)		90-100 KU	
•Densidade (g/cm ³)		1,28-1,45 (g/cm ³)	
DESEMPENHO			VALIDADE
NORMA - ABNT NBR 11702:2019 15079-1			36 MESES Após a data de fabricação (Fechada e sem uso)
coordenadas L* ≥ 87 e C ≤ 35:			
Cobertura seca	Método NBR 14942	Mínimo: 6,0 m ² /L	6 m ² /litros
Rendimento Acabado	Método NBR 14942	Mínimo de: 110m ² /18 L, 22m ² /3,6 L, 5,5m ² /0,9 L	vide Rendimento
Cobertura úmida	Método NBR 14943	Mínima de: 90,0%	90,00%
Todas as cores			
Resistencia a abrasão (pasta)	Método NBR 14940	Mínimo de: 100 ciclos	110 ciclos
VOC	Método NBR 16388	Máximo 100g/L	Máximo 50g/L
Brilho	Método NBR 15299	Brilho de: ≤ 8 UB a 85°	8 UB
Para maiores Informações consultar FISPQ-Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos - disponível em: www.ellustintas.com.br			

**Elimina 99,9% das bactérias das paredes conforme testes laboratoriais, seguindo a norma JIS Z2801:2000. Bactérias testadas: Salmonella choleraesuis, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus.

Rua Geraldo Del Puppo, S/N, CIVIT-II, Serra, ES, 29050-535
 Químico responsável: Paulo Fernando Gatto
 CRQ:09203313 XXI Região