

Tinta acrílica com acabamento muito superior indicada para áreas externas e internas



ATRIBUTOS	INDICAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
<ul style="list-style-type: none"> Fácil Aplicação Rápida Secagem Baixo Respingamento Sem cheiro Lavável Excelente cobertura Fino Acabamento 	<p>INTERIOR e EXTERIOR</p> <p>Superfícies de alvenaria em geral, proporcionando acabamento indicado pelo fabricante.</p>	<p>PREMIUM</p> <p>Norma ABNT NBR 11702:2019 Tipo: 4.5.3</p>
		<p>NÚMERO DE CORES</p> <p>5</p> <p>Cores prontas</p> <p>+ DE 1000 CORES NO LEQUE ELLUS TINTAS</p>
		<p>ACABAMENTO</p> <p>Fosco</p>

RENDIMENTO ACABADO POR EMBALAGEM

Conforme atualização da Norma ABNT NBR 14942

EMBALAGENS DISPONÍVEIS:



Massa Corrida, Massa Acílica ou Repintura:

até 6,5 m²

até 26 m²

até 130 m²

Reboco, blocos de Concreto, gesso, fibrocimento ou concreto.

até 5,6 m²

até 22 m²

até 111 m²



Lata 16,2L



até 117 m²

Galão 3,24 L



até 23,4 m²

30min Ao Toque

2 a 4h Entre demãos

12h Final

A Secagem é obtida em condições adequadas de temperatura (próxima a 25°C) e umidade relativa do ar (cerca de 70%)

NÚMEROS DE DEMÃOS

2 a 3 demãos

Porém, dependendo do tipo de superfície utilizada, pode ser necessário um número maior de demãos

COMO APLICAR

PREPARANDO A SUPERFÍCIE

A parede deve estar firme, limpa, seca, sem poeira, partes soltas, gordura, graxa ou mofo. Conforme a norma NBR 13245

PAREDES COM	O QUE FAZER
Repintura em bom estado	Se a superfície apresentar brilho, lixe e elimine o pó
Reboco novo sem pintura	Aguarde no mínimo 30 dias para a cura total, depois aplique uma demão de SELADOR ACRÍLICO Ellus. Se a cura não estiver completa, aplique uma demão de FUNDO PREPARADOR DE PAREDES Ellus
Gesso: corrido, forro, sanca ou acartonado	Após secagem, aplique uma demão de FUNDO PREPARADOR DE PAREDES Ellus para melhor aderência da tinta.
Manchas de mofo	Limpe a superfície com uma solução de água sanitária, diluída em água potável na proporção de 1:1, enxágue após 2 horas e aguarde a secagem
Manchas de gordura	Limpe com água e sabão ou detergente neutro, enxágue logo em seguida. Aguarde a secagem
Pequenas imperfeições	Utilize MASSA CORRIDA Ellus
Pinturas com cal, partes soltas ou mal conservadas	Remova as partes sem aderência e aplique uma demão de FUNDO PREPARADOR DE PAREDES Ellus. A aplicação desse produto serve também para aumentar a coesão e diminuir a alcalinidade. Aguarde a secagem.

FAZENDO A PINTURA

Para aplicar a tinta, utilize:



Rolo de lã (Pelo Baixo)

Pincel

Pistola



Proteja tudo o que não quer pintar



Abra a lata e misture bem a tinta



Faça a diluição de acordo com as instruções

DILUIÇÃO

20%



Dilua 5 partes de tinta com 1 partes de água

Uso de Pistola



Dilua com 80% de água, pressão entre 2,2 e 2,6 kgf/cm² ou 30 a 35 lbs/pol²

Limpeza



Limpe as ferramentas com água e sabão

O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle do fabricante, como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, conhecimentos técnicos e práticos do aplicados e outros. Em função desses fatores, o rendimento pode apresentar variações. Para assegurar a qualidade dos produtos consideramos fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo (fundos, massas, diluentes e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem, Boletim Técnico ou Orientativo Técnico.

PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES

- Mantenha a embalagem bem fechada e em bom estado de conservação, guardando-a em local ventilado, coberto e seco; sempre na posição vertical e sem diluir.
- Não queime e nem reutilize a embalagem para outros fins. Quando for fazer a aplicação do produto, abra as portas e janelas. Utilize sempre equipamentos de proteção e segurança.
- Mantenha o produto fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor.
- Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10 °C e superior a 35°C e umidade relativa do ar superior a 90%. Não exponha a superfície pintada a esforços durante 20 dias. Nesse período, caso apareçam manchas causadas por respingos de água, pingos isolados de chuva e/ou condensação de vapor d'água na pintura recomendamos que você lave prontamente a superfície com água, sem esfregar
- Durante o procedimento de limpeza, não esfregue a superfície, pois poderá ocasionar perda de brilho ou manchas esbranquiçadas. Limpe com pano ou esponja macia com água e detergente neutro. Em seguida limpe com pano umedecido;
- Para obter os melhores resultados, utilize sempre os produtos ELLUS TINTAS, desde a preparação das superfícies até o acabamento final;
- É importante que ao aplicar a tinta às paredes não retenham água proveniente de infiltrações ou vazamentos, já que isso produzirá a formação de bolhas.
- A percepção da cor do produto aplicado poderá apresentar variações em função da luminosidade do ambiente, brilho e textura do produto e interferência da presença de outras cores no mesmo ambiente.
- Em caso de ingestão ou inalação excessiva, não provoque vômito. Procure imediatamente um médico, informando o tipo de produto usado
- Não aplicar sobre superfícies esmaltadas, pastilhas, azulejos ou vidros.
- Pode ser nocivo se ingerido.
- Pode provocar reações alérgicas na pele.
- Provoca irritação ocular.
- Em caso de contato com os olhos: enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos, no caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil, continue enxaguando.
- Em caso de contato com a pele: lave com água e sabão em abundância.
- Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.
- Descarte o conteúdo/recipiente em um ponto de coleta de resíduos especiais ou perigosos.
- Para qualquer dúvida ligue para o Serviço de Atendimento ao Consumidor, tendo sempre em mãos o número do lote, Nota Fiscal do produto e/ou embalagem;
- Este produto foi testado e aprovado sob rígido controle de qualidade. Suas características serão preservadas, desde que corretamente armazenado e utilizado de acordo com as instruções contidas na embalagem e neste boletim.
- O desempenho deste produto depende de um conjunto de fatores alheios ao controle do fabricante, tais como: preparação correta e devida da superfície a ser pintada, condições climáticas, escolha adequada do esquema de pintura e técnica de aplicação.

Em caso de dúvidas consulte nosso SAC



(27) 3421-0400

ellus@ellustintas.com.br

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
Resina acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, surfactantes, coalescentes, espessantes, microbicidas não metálicos, outros aditivos e água.		• Sólidos/Massa(%)	41-56%
		• Sólidos/Volume(%)	24-41%
		• Viscosidade (KU)	90-100 KU
		• Densidade (g/cm³)	1,28-1,45 (g/cm³)

DESEMPENHO				VALIDADE	
NORMA - ABNT NBR 11702:2019 15079-1				36 MESES Após a data de fabricação (Fechada e sem uso)	
coordenadas L* ≥ 87 e C ≤ 35:					
Cobertura seca	Método NBR 14942	Mínimo: 6,0 m ² /L	7 m² /litros		
Rendimento Acabado	Método NBR 14942	Mínimo de: 110m ² /18 L, 22m ² /3,6 L, 5,5m ² /0,9 L	vide Rendimento		
Cobertura úmida	Método NBR 14943	Mínima de: 90,0%	91,00%	Para maiores Informações consultar FISPQ-Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos - disponível em: www.ellustintas.com.br	
Todas as cores					
Resistencia a abrasão (pasta)	Método NBR 14940	Mínimo de: 100 ciclos	110 ciclos		
VOC	Método NBR 16388	Máximo 100g/L	16-50g/L		
Brilho	Método NBR 15299	Brilho de: ≤ 8 UB a 85°	5 UB		

Rua Geraldo Del Puppo, S/N, CIVIT-II, Serra, ES, 29050-535
 Químico responsável: Paulo Fernando Gatto
 CRQ:09203313 XXI Região