

Com alto poder de enchimento, elevada consistência, ótima aderência, sua secagem é rápida e proporciona uma maior facilidade para lixar.



ATRIBUTOS
Espalha Fácil Fácil de Lixar Secagem rápida

CLASSIFICAÇÃO
PREMIUM
Norma ABNT NBR 11702:2019
Tipo: 4.7.2

INDICAÇÃO
INTERIOR Indicada para uniformizar, nivelar e corrigir pequenas imperfeições em superfícies internas de alvenaria e concreto

ACABAMENTO
LISO
SECAGEM
40min Ao Toque 3h Entre demãos 4h Final
A Secagem é obtida em condições adequadas de temperatura (próxima a 25°C) e umidade relativa do ar (cerca de 70%)

NÚMEROS DE DEMÃOS
2 a 3 demãos

RENDIMENTO POR DEMÃO

Conforme atualização da Norma ABNT NBR 14942

EMBALAGENS DISPONÍVEIS:	1,35Kg	2,0Kg	5,4Kg	15Kg	20Kg	25Kg
	até 2,7 m ²	até 4 m ²	até 10,8 m ²	até 30 m ²	até 40 m ²	até 50 m ²

IMPORTANTE: Rendimento pode variar de acordo com a rusticidade da superfície, método de aplicação adotado e experiência do aplicador.

COMO APLICAR

PREPARANDO A SUPERFÍCIE

A parede deve estar firme, limpa, seca, sem poeira, partes soltas, gordura, sem ferrugem, restos de pintura velha, graxa ou mofo. Conforme a norma NBR 13245

PAREDES COM	O QUE FAZER
Superfície em bom estado	Lixe e elimine o pó
Reboco novo	Lixe e elimine o pó. Aguarde no mínimo 30 dias para a cura total, depois aplique uma demão de SELADOR ACRÍLICO Ellus. Se a cura não estiver completa, aplique uma demão de FUNDO PREPARADOR DE PAREDES Ellus
Reboco fraco (baixa coesão)	Após secagem e cura de 30 dias, aplique uma demão de FUNDO PREPARADOR DE PAREDES ELLUS (conforme instrução da embalagem).
Altamente Absorvente (fibrocimento, gesso, etc)	Lixe e elimine o pó. Aplique uma demão do FUNDO PREPARADOR DE PAREDES Ellus (conforme instrução da embalagem).
Imperfeições profundas	Corrija com reboco e aguarde secagem e cura (30 dias)
Superfície com Brilho	Lixe e elimine o pó. Escove a poeira e limpe com um pano embebido em água. Aguarde a secagem.
Reboco fraco, desagregado, caiação, com partes soltas.	Raspe e/ou escove a superfície eliminando as partes soltas. Aplique o FUNDO PREPARADOR DE PAREDES ELLUS (conforme instrução da embalagem).
Manchas de gordura ou graxa	Lave com solução de água e detergente neutro, enxague e aguarde secagem.
Partes Mofadas	Lave com uma mistura de água sanitária e água (1:1), Deixe agir por 6 horas e enxague bem com água limpa. Aguarde secagem

FAZENDO A PINTURA

Para aplicar a massa, utilize:



Desempenadeira de aço ou Espátula



Proteja tudo o que não quer emassar



Abra a embalagem e misture bem

DILUIÇÃO

PRONTO PARA USO

Em casos particulares diluir em até 5% com água e misturar bem a massa.

Limpeza



Limpe as ferramentas com água e sabão

O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle do fabricante, como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, conhecimentos técnicos e práticos do aplicados e outros. Em função desses fatores, o rendimento pode apresentar variações. Para assegurar a qualidade dos produtos consideramos fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo (fundos, massas, diluentes e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem, Boletim Técnico ou Orientativo Técnico.

PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES

- Mantenha a embalagem bem fechada e em bom estado de conservação, guardando-a em local ventilado, coberto e seco; sempre na posição vertical e sem diluir.
- Não queime e nem reutilize a embalagem para outros fins. Quando for fazer a aplicação do produto, abra as portas e janelas. Utilize sempre equipamentos de proteção e segurança.
- Mantenha o produto fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor.
- Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10 °C e superior a 35°C e umidade relativa do ar superior a 90%. Não exponha a superfície pintada a esforços durante 20 dias. Nesse período, caso apareçam manchas causadas por respingos de água, pingos isolados de chuva e/ou condensação de vapor d'água na pintura recomendamos que você lave prontamente a superfície com água, sem esfregar.
- Durante o procedimento de limpeza, não esfregue a superfície, pois poderá ocasionar perda de brilho ou manchas esbranquiçadas. Limpe com pano ou esponja macia com água e detergente neutro. Em seguida limpe com pano umedecido.
- Para obter os melhores resultados, utilize sempre os produtos ELLUS TINTAS, desde a preparação das superfícies até o acabamento final.
- É importante que ao aplicar a tinta às paredes não retenham água proveniente de infiltrações ou vazamentos, já que isso produzirá a formação de bolhas.
- A percepção da cor do produto aplicado poderá apresentar variações em função da luminosidade do ambiente, brilho e textura do produto e interferência da presença de outras cores no mesmo ambiente.
- Em caso de ingestão ou inalação excessiva, não provoque vômito. Procure imediatamente um médico, informando o tipo de produto usado.
- Não aplicar sobre superfícies esmaltadas, pastilhas, azulejos ou vidros.
- Pode ser nocivo se ingerido.
- Pode provocar reações alérgicas na pele.
- Provoca irritação ocular.
- Em caso de contato com os olhos: enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos, no caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil, continue enxaguando.
- Em caso de contato com a pele: lave com água e sabão em abundância.
- Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.
- Descarte o conteúdo/recipiente em um ponto de coleta de resíduos especiais ou perigosos.
- Para qualquer dúvida ligue para o Serviço de Atendimento ao Consumidor, tendo sempre em mãos o número do lote, Nota Fiscal do produto e/ou embalagem;
- Este produto foi testado e aprovado sob rígido controle de qualidade. Suas características serão preservadas, desde que corretamente armazenado e utilizado de acordo com as instruções contidas na embalagem e neste boletim. .
- O desempenho deste produto depende de um conjunto de fatores alheios ao controle do fabricante, tais como: preparação correta e devida da superfície a ser pintada, condições climáticas, escolha adequada do esquema de pintura e técnica de aplicação.

Em caso de dúvidas consulte nosso SAC



(27) 3421-0400

ellus@ellustintas.com.br

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	VALIDADE
Resina a base de dispersão aquosa, cargas minerais inertes, espessantes, microbicidas não metálico e água.	<ul style="list-style-type: none"> • Sólidos/Volume(%) 43-47% • Sólidos/Massa(%) 66-69% • Peso Específico (g/cm³) 1,50-1,60 (g/cm³) • pH 8,5-10 	<p>24 MESES</p> <p>Após a data de fabricação (Fechada e sem uso)</p>

DESEMPENHO			
NORMA	VOC	Absorção de água	Resistência à abrasão
ABN NBR 15348	Método NBR 16388 Concentração Max. 50 g/L	Método NBR 15303 Máximo 15 %	Método NBR 15312 perda máxima 10 g
Este produto: →	1-3 g/L	8-10 %	6-8 g

Para maiores Informações consultar FISPQ-Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos - disponível em:

www.ellustintas.com.br

Rua Geraldo Del Puppo, S/N, CIVIT-II, Serra, ES, 29050-535

Químico responsável: Paulo Fernando Gatto

CRQ: 09203313 XXI Região