

Verniz aquoso que pode ser aplicado sobre superfícies foscas e preferencialmente lisas para melhor efeito, proporcionando acabamento semi-brilhante.



ATRIBUTOS	INDICAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulador de brilho</li> <li>Mais Brilho para sua parede</li> <li>Aumenta a Resistência à limpeza</li> </ul>	<p>INTERIOR e EXTERIOR</p> <p>Deixa a parede lavável</p>	<p><b>PREMIUM</b></p> <p>Norma ABNT NBR 11702:2019 Tipo: 4.8.4</p>

**COR DISPONÍVEL**

**INCOLOR**

**ACABAMENTO**

**Semi Brilhante**

**SECAGEM**

### RENDIMENTO (POR DEMÃO)

Conforme atualização da Norma ABNT NBR 14942

EMBALAGENS DISPONÍVEIS



até 13,75 m<sup>2</sup>



até 55 m<sup>2</sup>



até 275 m<sup>2</sup>



**30 MIN**  
Ao Toque

**4h**  
Entre demãos



**12h**  
Final

A Secagem é obtida em condições adequadas de temperatura (próxima a 25°C) e umidade relativa do ar (cerca de 70%)

### NÚMEROS DE DEMÃOS

**1 demão**

-Porém, dependendo do tipo de superfície utilizada, pode ser necessário um número maior de demãos.

- Quando aplicado como acabamento, aplicar de uma a duas demãos sobre a tinta curada, no mínimo com 5 dias

## COMO APLICAR

### PREPARANDO A SUPERFÍCIE

A parede deve estar firme, limpa, seca, sem poeira, partes soltas, gordura, graxa ou mofo. Conforme a norma NBR 13245

PAREDES COM	O QUE FAZER
Repintura em bom estado	Se a superfície apresentar brilho, lixe e elimine o pó
Reboco fraco, pouco cimento ou velhas em mau estado	Recomenda-se após o lixamento aplicar uma demão de FUNDO PREPARADOR DE PAREDES ELLUS.
Fungo ou bolor	Lavar com uma mistura de água sanitária e água potável (1:1), deixar agir por 15 minutos e enxaguar com água limpa; se necessário, repetir a operação. Aguardar secagem antes de iniciar a pintura
Reboco Novo	Aguardar Secagem e cura (30 dias). Aplicar uma demão de SELADOR ACRÍLICO ELLUS.
Madeira Nova	Lixe, elimine farpas e poeira com pano úmido

### FAZENDO A PINTURA

Para aplicar a tinta, utilize:

Rolo de lã (Pelo Baixo)

Pincel



Proteja tudo o que não quer pintar



Abra a lata e misture bem a tinta



Faça a diluição de acordo com as instruções

### DILUIÇÃO

**15 a 20%**



Dilua 5 partes do produto com 1 e 1/2 parte de água

### Limpeza



Limpe as ferramentas com água e sabão

*O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle do fabricante, como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, conhecimentos técnicos e práticos do aplicados e outros. Em função desses fatores, o rendimento pode apresentar variações. Para assegurar a qualidade dos produtos consideramos fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo (fundos, massas, diluentes e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem, Boletim Técnico ou Orientativo Técnico.*

### PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES

- Mantenha a embalagem bem fechada e em bom estado de conservação, guardando-a em local ventilado, coberto e seco; sempre na posição vertical e sem diluir.
- Não queime e nem reutilize a embalagem para outros fins. Quando for fazer a aplicação do produto, abra as portas e janelas. Utilize sempre equipamentos de proteção e segurança.
- Mantenha o produto fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor.
- Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10 °C e superior a 35°C e umidade relativa do ar superior a 90%. Não exponha a superfície pintada a esforços durante 20 dias. Nesse período, caso apareçam manchas causadas por respingos de água, pingos isolados de chuva e/ou condensação de vapor d'água na pintura recomendamos que você lave prontamente a superfície com água, sem esfregar.
- Durante o procedimento de limpeza, não esfregue a superfície, pois poderá ocasionar perda de brilho ou manchas esbranquiçadas. Limpe com pano ou esponja macia com água e detergente neutro. Em seguida limpe com pano umedecido.
- Para obter os melhores resultados, utilize sempre os produtos ELLUS TINTAS, desde a preparação das superfícies até o acabamento final.
- É importante que ao aplicar a tinta às paredes não retenham água proveniente de infiltrações ou vazamentos, já que isso produzirá a formação de bolhas.
- A percepção da cor do produto aplicado poderá apresentar variações em função da luminosidade do ambiente, brilho e textura do produto e interferência da presença de outras cores no mesmo ambiente.
- Em caso de ingestão ou inalação excessiva, não provoque vômito. Procure imediatamente um médico, informando o tipo de produto usado.
- Não aplicar sobre superfícies esmaltadas, pastilhas, azulejos ou vidros.
- Pode ser nocivo se ingerido.
- Pode provocar reações alérgicas na pele.
- Provoca irritação ocular.
- Em caso de contato com os olhos: enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos, no caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil, continue enxaguando.
- Em caso de contato com a pele: lave com água e sabão em abundância.
- Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.
- Descarte o conteúdo/recipiente em um ponto de coleta de resíduos especiais ou perigosos.
- Para qualquer dúvida ligue para o Serviço de Atendimento ao Consumidor, tendo sempre em mãos o número do lote, Nota Fiscal do produto e/ou embalagem;
- Este produto foi testado e aprovado sob rígido controle de qualidade. Suas características serão preservadas, desde que corretamente armazenado e utilizado de acordo com as instruções contidas na embalagem e neste boletim. .
- O desempenho deste produto depende de um conjunto de fatores alheios ao controle do fabricante, tais como: preparação correta e devida da superfície a ser pintada, condições climáticas, escolha adequada do esquema de pintura e técnica de aplicação.

Em caso de dúvidas consulte nosso SAC



(27) 3421-0400

ellus@ellustintas.com.br

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO		ESPECIFICAÇÃO		
Emulsão Acrílica estirenada, coalescentes e aditivos especiais.		•Sólidos/Volume(%)	35-45%	
		•Peso Específico (g/cm <sup>3</sup> )	0,95-1,00 (g/cm <sup>3</sup> )	
		•Viscosidade (KU)	55-65 KU	
DESEMPENHO				VALIDADE
NORMA	Sólidos	VOC	Brilho (60°)	<b>24 MESES</b> Após a data de fabricação (Fechada e sem uso)
ABN NBR 11702:2019	Método NBR 15315 Mínimo 30%	Método NBR 16388 Concentração Max.100 g/L	Método NBR 15299 Mínimo 70 UB	
<b>Este produto:</b> →	30%	mínimo 5 g/L	70 UB	

Para maiores informações consultar FISPQ-Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos - disponível em:

[www.ellustintas.com.br](http://www.ellustintas.com.br)

Rua Geraldo Del Puppo, S/N, CIVIT-II, Serra, ES, 29050-535

Químico responsável: Paulo Fernando Gatto

CRQ: 09203313 XXI Região